



Solid Fatigue-Step

Modułowe maty antyzmęczeniowe do większych powierzchni



- Połączone płytki tworzą komfortową powierzchnię redukującą zmęczenie.
- Odporne na temperaturę do 160°C i stopione szkło.
- Pojedyncze płytki mogą być łatwo usuwane i wymieniane.
- Przetestowane pod kątem poślizgnięć - szczegóły w specyfikacji technicznej.
- Płytki dostępne są w dwóch opcjach: Standard oraz Nitryl/B1.
- Wersja Nitryl ma doskonałą odporność na oleje, chemikalia i tłuszcze.
- Wersja B1 przetestowana zgodnie z BS EN 13501 - szczegóły w specyfikacji technicznej.
- Opcjonalnie: wzmocnione żółte lub czarne krawędzie.



Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
ST010001	0,9 m x 0,9 m	czarny	10.5
ST010001B1	0,9 m x 0,9 m	nitryl (B1)	10.5

Specyfikacja techniczna

Materiał	wersja Standard - guma naturalna/20% kauczuk nitrylowy; wersja Nitryl/B1 - 35% kauczuk nitrylowy
Wykończenie powierzchni	Teksturowana, kamyczkowa
Wysokość produktu	18 mm
Minimalna	-20°C

temperatura pracy	
Maksymalna temperatura pracy	+130°C
Odporność na chemikalia	Wersja standardowa ma ograniczoną odporność na chemikalia i oleje. Wersja nitylowa ma doskonałą odporność na oleje i substancje chemiczne.
Zalecane środowisko zastosowania	Do użytku wewnętrznego, suche i mokre środowisko. Odporny na iskry spawalnicze i gorące rozlane materiały.
Odporność na promieniowanie UV	Tak
Typowe zastosowanie	Ogólne zastosowania przemysłowe
Metoda instalacji	Luźno układane płytki zakładkowe
Akcesoria	Fazowana krawędź/narożniki
Metoda czyszczenia	Nie zaleca się stosowania silnych detergentów.
Test ogniowy	Klasyfikacja ogniowa: wersja B1: BS EN 13501-1 Class Bfl - s1
Kraj pochodzenia	IN
Przechowywanie i zastosowanie	Przechowywać w temperaturze pokojowej, unikać odkształceń.
Wytrzymałość na rozciąganie	3,5 do 4 MPa
Uwagi	Silikon jest stosowany w procesie produkcji maty, a na produkcie mogą być jego pozostałości.
Test pod kątem poślizgnięć	DIN 51130 - R10

Pliki do pobrania



Instrukcja instalacji



Solid Fatigue Step Ramp Slip Test DIN 51130



Solid Fatigue Step B1 Fire Test BS EN 13501



Solid Fatigue Step B1 Fire Test EN ISO 9239



Solid Fatigue Step B1 Fire Test EN ISO 11925

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaeeurope.pl

www.cobaeeurope.com/pl/