

Ostony GRP na krawędzie

Większe bezpieczeństwo dzięki dobrze widocznym nakładkom na schody



- Trwałe i łatwe w instalacji ostony na krawędzie schodów.
- Wytrzymała, ziarnista powierzchnia dostępna w jasnych kolorach pomaga chronić przed poślizgnięciami i potknięciami.
- Produkowane z fazowaną tylną krawędzią dla większego bezpieczeństwa.



Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
GRP010001N	3 m x 55 mm x 55 mm	czarny	1.8
GRP010002N	2 m x 55 mm x 55 mm	czarny	1.2
GRP010003N	1,5 m x 55 mm x 55 mm	czarny	0.9
GRP010004N	1 m x 55 mm x 55 mm	czarny	0.6
GRP010005N	0,75 m x 55 mm x 55 mm	czarny	0.45

Specyfikacja techniczna

Materiał	GRP (włókno szklane, żywica poliestrowa, grys z tlenku glinu)
Wysokość produktu	5 mm
Minimalna temperatura pracy	-50°C
Maksymalna	+90°C

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
GRP010701N	3 m x 55 mm x 55 mm	czarny/żółty	1.8
GRP010702N	2 m x 55 mm x 55 mm	czarny/żółty	1.2
GRP010703N	1,5 m x 55 mm x 55 mm	czarny/żółty	0.9
GRP010704N	1 m x 55 mm x 55 mm	czarny/żółty	0.6
GRP010705N	0,75 m x 55 mm x 55 mm	czarny/żółty	0.45
GRP070001N	3 m x 55 mm x 55 mm	żółty	1.8
GRP070002N	2 m x 55 mm x 55 mm	żółty	1.2
GRP070003N	1,5 m x 55 mm x 55 mm	żółty	0.9
GRP070004N	1 m x 55 mm x 55 mm	żółty	0.6

temperatura pracy	
Zalecane środowisko zastosowania	Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
Typowe zastosowanie	Zewnętrzne schody
Metoda instalacji	Klejenie lub przykręcanie do powierzchni
Metoda czyszczenia	COBAGRiP powinna być niemal bezobsługowa w większości środowisk zewnętrznych. Warunki atmosferyczne będą miały na COBAGRiP efekt czyszczący. Aby odświeżyć wygląd wskazane może być co pewien czas mycie i płukanie w roztworze łagodnego detergentu.
Test ogniowy	DIN 13501: Bfl - s1 (2018) & EN ISO 11925-2:2020 & EN ISO 9239-1:2010 (2021)
Kraj pochodzenia	CN
Test pod kątem poślizgnięć	DIN 51130 - R13 i BS 7976-2 - niski potencjał poślizgu

Pliki do pobrania



Instrukcja instalacji



COBAGRiP EN ISO9239 1 2010 Reaction to Fire



COBAGRiP Pendulum Slip Test BS 7676



COBAGRiP EN ISO11925 2 2020 Reaction to Fire



COBAGRiP Fire Test EN13501 1 2018



COBAGRiP Ramp Slip Test DIN 51130

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaurope.pl

www.cobaurope.com/pl/