



Rewmar Flexyfix

Idealny do mocowania nakładek, stopni i krawędzi GRP

- Flexyfix jest wolnym od rozpuszczalników i wody, gotowym do użycia elastycznym klejem. Szczególnie sprawdza się do klejenia akcesoriów podłogowych w sytuacjach, gdy wymagane jest szybkie wiązanie.
- Nakładki na schody można montować bez konieczności stosowania mocowań mechanicznych (pod warunkiem, że podłoże jest stabilne i nośne, oraz gdy zastosuje się odpowiednią ilość kleju).
- Flexyfix może być stosowany na wszystkich czystych, stabilnych i wolnych od kurzu ONLY powierzchniach.
- Nadaje się do stosowania zarówno na porowatych, jak i nieporowatych powierzchniach.
- Łatwy do nałożenia.
- Wysoka siła wiązania (zgodnie z DIN 53504).

Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
PU45FF	opakowanie 290 ml	biały	0.517

Specyfikacja techniczna

Materiał	MS Polimer
Minimalna temperatura pracy	-40°C
Maksymalna temperatura pracy	+90°C
Odporność na promieniowanie UV	tak
Metoda instalacji	Klej należy nakładać za pomocą pistoletu do mas uszczelniających w stosunku 18: 1
Metoda czyszczenia	Chusteczkami Rewmar natychmiast po aplikacji. Narzędzia można czyścić chusteczkami Rewmar przed utwardzeniem lub mechanicznie po utwardzeniu.
Kraj pochodzenia	UK
Wytrzymałość na rozciąganie	> 3,5 N/mm ²
Wydłużenie	>200%

Uwagi	Ten produkt nie jest odpowiedni do użytku na polipropylenie, teflonie, bitumie lub asfalcie
Okres przydatności	12 miesięcy w nieotwartym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu w temperaturze od +5 °C do +25°C
Przygotowanie powierzchni	Przed nałożeniem kleju należy upewnić się, że wszystkie powierzchnie są czyste i wolne od kurzu. Nie jest wymagane, aby powierzchnie były suche, ponieważ ten klej będzie działał także w warunkach wilgotnych, w tym pod wodą.
Sposób utwardzania	Utwardzanie wilgocią
Konsystencja	Pasta
Ciężar właściwy (g/cm³)	ok. 1,5 g/ml
Czas otwarcia przy 21°C i 50% wilgotności względnej powietrza	ok. 5 minut (może się różnić w zależności od warunków środowiskowych, takich jak: temperatura, wilgotność, podłoże itp.)
Czas regulacji przy 21°C i 50% wilgotności względnej powietrza	ok. 5 minut (może się różnić w zależności od warunków środowiskowych, takich jak: temperatura, wilgotność, podłoże itp.)
Ustawienie nośności	ok. 30 minut (może się różnić w zależności od warunków środowiskowych, takich jak: temperatura, wilgotność, podłoże itp.)
Całkowita zawartość substancji stałych	100% (bez rozpuszczalników)
Wydajność	jako klej ok. 1,5 m² (przy nakładaniu 10 mm - ową warstwą w odstępach co 300 mm na jedną powierzchnię)

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaurope.pl

www.cobaurope.com/pl/