

Mata elektroizolacyjna Benchstat/
Zestawy elektroizolacyjne Benchstat



Wysokość wyrobu: 3 mm

- Mata elektroizolacyjna Benchstat
- Najwyższej jakości mata rozpraszająca ładunki elektrostatyczne, do zastosowania na powierzchniach roboczych
 - Służy do ochrony stanowiska roboczego, komponentów i pracowników przy danym stanowisku
 - Konstrukcja trójwarstwowa
 - Zwarta, winylowa warstwa wierzchnia i spód z pianki. Środkowa warstwa zapewnia doskonałą ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi
 - Dobre przyleganie do powierzchni stanowiska roboczego
 - Łatwa do wycierania powierzchnia
 - Spełnia lub przekracza wymogi odporności określone w normie WE 61340-5-1
 - Rzeczywiste pomiary odporności to od 1 x 10⁷ Q do 1 x 10⁹ Q

Zestawy elektroizolacyjne Benchstat

- Mata elektroizolacyjna Benchstat
- Każda mata posiada wkręt do połączenia jej z przewodem wspólnym
- Opaska na nadgarstek z wkrętem 10 mm do połączenia z przewodem
- Przewód, wkręt 10 mm i nakrętka 10 mm, dł. 1,8 m
- Wspólny przewód uziemiający, wkręt 10 mm i nakrętka 10 mm, zawierająca gniazdo bananowe 4 mm – dł. 4,5 m
- Wtyczka uziemiająca do podłączenia przewodu do uziomu

Wielkość maty (m)	Ciężar	Wielkość opakowania	Rodzaj opakowania	Ilość opakowań	Ilość na palecie	Kolor	Kod
szerokość x długość	kg	cm					
0,6 x 30	46	44 x 44 x 71	Pudełko	1 1	9	Niebieski Szary	IS020001 IS060001
1,2 x 30	86	17,5 x 17,5 x 75	Pudełko	1 1	42	Niebieski Szary	IS020003 IS060003
0,6 x metr bieżący	1,5	46 x 46 x 131	Pudełko	1 1	4	Niebieski Szary	IS020001C IS060001C
1,2 x metr bieżący	3	23 x 23 x 124	Pudełko	1 1	20	Niebieski Szary	IS020003C IS060003C

Wielkość maty (m)	Ciężar	Wielkość opakowania	Rodzaj opakowania	Ilość opakowań	Ilość na palecie	Kolor	Kod
Zestaw UE 0,6 x m.b.			Pudełko	1		Niebieski	IS020004KEU
Zestaw UK 0,6 x 1,2			Pudełko	1		Szary	IS060004KEU
						Niebieski	IS020004KUK
						Szary	IS060004KUK
Zestaw UE 1,2 x m.b.			Pudełko	1		Niebieski	IS020003CKEU
						Szary	IS060003CKEU
Zestaw UK 1,2 x m.b.			Pudełko	1		Niebieski	IS020003CKUK
						Szary	IS060003CKUK

Materiał:	Autorska konstrukcja trójwarstwowa, składająca się z warstwy przewodzącej pomiędzy wierzchnią warstwą ze zwartego winylu i warstwą spodnią z pianki
Wykończenie pow.:	Naskórek pomarańczowy
Wysokość wyrobu:	Wysokość nominalna 3 mm
Temp. działania:	Od -28°C do +71°C
Odporność na środki chem.:	PCW (polichlorek winylu) jest odporny na działanie różnych środków chemicznych, alkaliów oraz przemysłowych środków chemicznych o ogólnym zastosowaniu. Odporny na działanie alkoholu, węglowodorów alifatycznych, oleju, słabych kwasów, silnych kwasów mineralnych oraz alkaliów. Odpowiednie czyszczenie zapewnia odporność na olej i tłuszcz. Wyrób nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych, ketonów, estrów i aromatycznych węglowodorów. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w biurze sprzedaży.
Odporność:	Od 1 x 10 ⁷ do 1 x 10 ⁹ omów na metr kwadratowy (Spełnia wymogi norm BS EN 61340-5-1 oraz BS 5958 Część 2)
Rozciąganie funt./cal kw. Wydłużenie % Zerwanie funt./cal	350 (ASTM D412) 110 (ASTM D412) 80 (ASTM D1004)
Odporność środowiskowa: Odporność na działanie promieni UV: Typowe zastosowanie:	Wyrób nadaje się do użytku w suchym środowisku, w pomieszczeniach. Nie dotyczy. Powierzchnie robocze w przemyśle elektronicznym oraz dowolne środowisko wymagające ochrony wyrobów i stanowisk roboczych przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
Sposób montażu:	Swobodne ułożenie – należy podłączyć przez kabel uziemiający oraz osprzęt (zob. Katalog).
Sposób czyszczenia:	Zamieść lub zetrzeć górną warstwę.
Ogniotrwałość:	Produkt nie ulegnie spaleniu po usunięciu źródła zapłonu. W przypadku wymuszonego palenia uwalnia się tlenek węgla, dwutlenek węgla i opary chloru wodoru.
Kraj pochodzenia:	USA

Kat. n.: 731005

www.manutan.cz
www.manutan.hu
www.manutan.pl
www.manutan.sk



Zawarte w niniejszej karcie dane mają wyłącznie charakter wytycznych. Informacje dotyczące danych oraz sugerowanego zastosowania nie są wyczerpujące. Wszelkie podane wymiary są liczbami nominalnymi. Należy zwrócić uwagę, że wyroby typu maty mogą ulec skurczeniu po montażu w pewnych zastosowaniach.

Plastics Ltd