

EASYLINE® Edge

Kod katalogowy: 47000, 47001, 47002, 47003, 47004, 47005, 47006, 47007, 47008, 47009
Wielkość opak.: 750ml, aerozol

Stron:	03
Nr wyd.	06
Dnia:	5/13
Znak:	ELTD

Opis

EASYLINE® to szybko schnąca farba w sprayu do malowania linii o satynowym połysku i dużej wytrzymałości na ścieranie.

Cechy

- Tworzy epoksydową powłokę na powierzchniach ciągów komunikacyjnych, która wytrzymuje ścieranie dwa razy dłużej od konkurencyjnych wyrobów.
- Doskonała wytrzymałość na zużycie w porównaniu z innymi farbami do malowania linii w sprayu.
- Unikalna formuła gazu pędnego gwarantuje najwyższą jakość malowania do samego wyczerpania farby w puszcze.
- Znakomite krycie.
- Schnie w 10 minut i łatwo się nakłada – bez zabrudzeń i marnowania produktu.
- Minimalnie oddziałuje na środowisko, jest nietoksyczna i nieszkodliwa dla środowiska i organizmów wodnych.
- Dostępna w paletcie 10 jaskrawych kolorów.
- Farba EASYLINE EDGE w sprayu наносzona jest aplikatorem EASYLINE EDGE (kod kat. 47010) lub aplikatorem ręcznym EASYLINE (kod kat. 46013).



Dane techniczne (typowe)

Kolor:	Biały (RAL 9016), żółty (RAL 1023), czerwony (RAL 3020), niebieski (RAL 5017), zielony (RAL 6024), pomarańczowy (RAL 2009), czarny (RAL 9017), szary (RAL 7045)*, żółty fluorescencyjny, różowy fluorescencyjny
Czas schnięcia (w temp. 20°C)	
Suchość dotykowa:	10 min.
Suchość powierzchniowa:	30 min.
Suchość całkowita:	70 min.
Utwardzenie:	ok. 4 godz.
Odporność na obciążenie ruchem:	Po 12 godz.
Odporność na odrywanie: ASTM D4060-84 (dla niskiego natężenia ruchu)	30 min.
Współczynnik Tabera dla zużycia ściernego, 24 godz.: (Biały) 7 dni:	142 89
Okres przechowywania:	2 lata
Maks. odporność chemiczna:	7 dni
Przyczepność, próba metodą siatki	Bardzo dobra / znakomita

Manutan Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 18, budynek Neptun
02-676 Warszawa
tel. 022 8743265
fax. 022 8743266

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000049166. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 850 000 PLN.

NIP 5482309884

naciąg: BS3900-
6:1974

Elastyczność (próba testerem stożkowym wg ASTM D522/ISO 6860)

Doskonała

Odporność na rozpuszczalniki: (po 7 dniach)

Odporna na większość zwykłych substancji chemicznych, np. detergenty, benzynę, olej napędowy i inne oleje

Gatunek żywicy:

Żywica epoksydowa modyfikowana

Gatunek gazu pędnego:

Eter dimetylowy i dwutlenek węgla

Temperatura stosowania:

5-30°C

- Kolory z palety RAL podano orientacyjnie ze względu na możliwe wahania odcieni między partiami produkcyjnymi

Przygotowanie podłoża

Wszystkie powierzchnie należy wyczyścić, osuszyć i odpylić przed nałożeniem wyrobu.

Powierzchnie silnie zabrudzone lub zatłuszczone należy wyczyścić środkiem przemysłowym SAFE STEP®, następnie dokładnie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Powierzchnie stalowe

Powierzchnie należy dokładnie wyczyścić przed nałożeniem wyrobu. W miarę możliwości należy przeszlifować powierzchnię aby poprawić przyczepność farby.

Beton

Powierzchnie należy dokładnie wyczyścić przed nałożeniem wyrobu. Przed nałożeniem farby EASYLINE® na powierzchnie z nowego lub gładkiego betonu, należy je wytrawić kwasem.

Asfalt

Powierzchnie asfaltowe powinny być odpylone, niezabrudzone i niezatłuszczone. W razie potrzeby powierzchnię można wyczyścić myjką ciśnieniową i odczekać, aż wyschnie całkowicie przed nałożeniem farby EASYLINE®.

Przygotowanie produktu do użycia

Wstrząsnąć puszką tak silnie, aby kulka mieszadła zagrzehotała w środku, a następnie potrząsać przez co najmniej 1 minutę, aby równomiernie zmieszać farbę w pojemniku.

Założyć spust (dyszę) na puszkę, sprawdzając, czy wszystkie jego otwory są drożne (niezaklejone farbą). Jeżeli otwory są zaklejone, spust należy wyrzucić. Nie wolno odykać otworów np. szpilek, igłami i podobnymi narzędziami; skutkuje to uszkodzeniem spustu, co uniemożliwi malowanie równomiernych pasów.

Sposób użycia

Farba EASYLINE EDGE w sprayu наносzona jest aplikatorem EASYLINE EDGE (kod kat. 47010) lub aplikatorem ręcznym EASYLINE (kod kat. 46013).

W przypadku nowej nawierzchni bitumicznej należy namalować pierwszą linię szybkim ruchem, aby pokryć podłoże cienką warstwą farby. Gdy pierwsza linia będzie wystarczająco sucha (po ok. jednej godzinie), położyć na niej drugą linię Easyline®.

Manutan Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 18, budynek Neptun
02-676 Warszawa
tel. 022 8743265
fax. 022 8743266

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000049166. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 850 000 PLN.
NIP 5482309884

Czynności po zakończeniu pracy

Należy zawsze odczepiać puszkę od aplikatora. Przytrzymując puszkę pionowo, naciśnij spust na 3-5 sekund, aby wydmuchać reszkę farby z dyszy.

Puszki farby EASYLINE® należy przechowywać w poziomie, w bezpiecznym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł zapłonu. Nie przechowywać w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych.

Aby wyczyścić tarcze aplikatorów, odczekaj, aż farba wyschnie, a następnie delikatnie zedrzyj reszkę farby drapakiem (czynność ta jest prosta ze względu na budowę tarczy).

Usuwanie farby Easyline®

Jeżeli zachodzi konieczność usunięcia warstw farby EASYLINE® (np. wykonano malowanie w niewłaściwym miejscu), należy to zrobić odpowiednim zmywaczem na bazie rozpuszczalnika, postępując zgodnie z instrukcją na puszcze. Zmywanie farby z podłoży porowatych może wymagać powtórzenia zabiegu.

Ostrzeżenie

Puszki z farbą EASYLINE® są pod wysokim ciśnieniem. Należy chronić pojemniki przed słońcem i przechowywać w temperaturze poniżej 50°C. Nie rozpylać w kierunku otwartego ognia ani rozżarzonych materiałów. Nie wolno przekłuwać ani palić pojemnika, nawet po zużyciu zawartości.

BHP

Przed użyciem zapoznaj się z kartą charakterystyki wyrobu.

Karty charakterystyk – karty charakterystyk wyrobów można pobrać z naszej strony internetowej www.rocol.com lub otrzymać je od najbliższego przedstawiciela handlowego firmy ROCOL®.

Oświadczenie: Informacje zawarte w niniejszym wydawnictwie opracowano na podstawie doświadczeń producenta i klientów. Sposób użytkowania i wydajność produktu zależy od szeregu czynników pozostających poza wpływem i wiedzą producenta, a tym samym producent przedstawia powyższe informacje nie ponosząc za nie żadnej odpowiedzialności.

Manutan Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 18, budynek Neptun
02-676 Warszawa
tel. 022 8743265

fax. 022 8743266

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000049166. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 850 000 PLN.
NIP 5482309884